

V-1 オイル フィニッシュ (ワニス類)

ご注意



P.4の注意事項を
お読みください。

容量 **0.5L,
2L, 4L**

木材に浸透して内部で固まり、保護します。

- 亜麻仁油を主体に、松ヤニからとったテルペン樹脂を加えた植物油性のワニスです。
- 表面に塗膜を作らず、木材が呼吸し、自然な木肌が生かれます。
- 心やすらぐ、ラベンダーの香りです。

標準塗布面積:8.5㎡/L(2回塗り)

乾燥時間(20℃):指触乾燥6~8時間、硬化乾燥1週間

成分・植物油変成テルペン樹脂 (含亜麻仁油、スタンド亜麻仁油)
 ・天然エステル (植物酸、植物アルコール)
 ・ラベンダーオイル
 ・オクチル酸コバルト
 ・イソパラフィン
 ・オクチル酸ジルコン



下地処理

- 1 塗装面をサンドペーパー#240~320で研磨してください。

下塗り

- 2 塗 装：刷毛で薄めに、均一に塗ってください。
塗りにくい場合は、専用うすめ液を10~20%入れて塗ってください。
- 3 拭き取り：塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。
拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。

下塗り研磨

- 4 下塗り後8~10時間おいてから、サンドペーパー#300~400で研磨してください。

上塗り

- 5 塗 装：刷毛で薄めに、均一に塗ってください。
- 6 拭き取り：塗装後10分以内に、ウエス類で表面のオイルをていねいに拭き取ります。オイルがしみ出してくる場合はそれも拭き取ってください。拭き取りが不十分な場合、後で粘着感が残りますのでご注意ください。

仕上げ研磨

- 7 上塗り後8~10時間おいてから、サンドペーパー#600以上で研磨してください。
- 8 塗装と拭き取りを2度、3度と繰り返し、その度により細かなサンドペーパーで研磨するとさらに美しい仕上がりが得られます。

※木材種、希望仕上がりにより、重ね塗りの回数は変わります。
 ※その他の塗装方法：擦り込み塗り、タンポ塗り、コテ刷毛塗りなど。
 ※使用前によく混ぜるか、振ってからお使いください。

物件：あけぼの保育園
 施工：(株)ハウジングサービス
 仕様：床=オイルフィニッシュ+
 蜜ロウワックス(油性)
 巾木=オイルフィニッシュ
 建具、家具=
 オイルフィニッシュ

